

①⑤ BREVET D'INVENTION

PREMIÈRE ET UNIQUE
PUBLICATION

②② Date de dépôt 21 avril 1971, à 15 h.
Date de la décision de délivrance..... 13 novembre 1972.
Publication de la délivrance..... B.O.P.I. — «Listes» n. 49 du 8-12-1972.

⑤① Classification internationale (Int. Cl.) C 07 d 91/00.

⑦① Déposant : ARIES Robert, 69, rue de la Faisanderie, Paris (16).

⑦③ Titulaire : *Idem* ⑦①

⑦④ Mandataire :

⑤④ Dérivés thiazole-carboxyliques du ditertiobutyl phénylthiopropène.


⑦② Invention de : Robert Aries.

③③ ③② ③① Priorité conventionnelle :

BEST AVAILABLE COPY

La présente invention se rapporte à des produits industriels nouveaux constitués par des esters dérivés des acides thiazole-5-carboxyliques et des bis(hydroxy-4-phénylthio)alcanes.

Les composés visés par l'invention sont définis par la formule générale I ci-dessous :



Dans cette formule R' représente un reste alcoyle léger ou un atome d'hydrogène ;

15 R'' représente un reste méthyle ou éthyle ;


R''' représente un reste tertioamyle ou tertiobutyle ;

R'''' représente un reste alcoyle léger.

Les composés de l'invention possèdent des propriétés pharmacodynamiques hypocholestérolémiantes et hypolipémiantes.

20 L'invention vise aussi les procédés de fabrication des composés définis par la formule générale ci-dessus.

Ces procédés consistent dans l'action de l'halogénure ou de l'anhydride de l'acide thiazole-5-carboxylique sur un bis(hydroxy-4-phénylthio)alcane de formule générale II suivante :



dans laquelle R', R'', R''' et R'''' sont tels qu'ils ont été précisés précédemment.

La réaction est effectuée, de préférence, dans un liquide 35 inerte servant de solvant ou support, comme par exemple, un hydrocarbure, un éther-oxyde, un hétérocycle oxygéné, un N,N-dialcoylamide ou leurs mélanges ; on opère, de préférence, à une température supérieure à celle de l'ambiante comme, par exemple, celle du reflux du solvant ou support utilisé.

40

On opère, de préférence, en présence d'une base destinée à fixer l'acide halohydrique déplacé dans la réaction, ladite base pouvant être, par exemple, un hydroxyde ou un carbonate alcalin, une amine tertiaire ou un hétérocycle azoté tertiaire, ces derniers pouvant servir en partie ou en totalité de solvant des réactifs en présence. On peut aussi utiliser un dérivé 0-métallique préalablement isolé du bis(hydroxy-4 phénylthio) alcane.

Exemple 1

10 Bis/-(thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-2,2 propane

256 grammes (0,5 mole) de bis(ditertiobutyl-3,5 hydroxy-4 phénylthio)-2,2 propane et 101 grammes (1 mole) de triéthylamine sont introduits dans 4 litres de benzène sec ; on ajoute
 15 peu à peu 148 grammes (1 mole) de chlorure de thiazole-5 carbonyle ; on agite pendant 30 minutes puis porte progressivement au reflux qu'on maintient pendant 30 minutes ; on filtre, sans refroidir, pour éliminer le chlorhydrate de triéthylamine puis évapore le benzène sous pression réduite ; on lave avec
 20 un peu de pentane et sèche sous vide.

Exemple 2

En remplaçant le bis(ditertiobutyl-3,5 hydroxy-4 phénylthio)-2,2 propane par une quantité équimoléculaire d'un autre bis (hydroxy-4 phénylthio)alcane, conforme à la formule II, dans la
 25 réaction de l'exemple I, on peut, notamment, obtenir les composés suivants :

Bis/-(thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-1,1 propane

30 Bis /-(thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-1,1 éthane

Bis/-(thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-2,2 butane

Bis/-(thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-2,2 hexane

35 Bis/-(thiazole-5 carboxy)-4 ditertioamyl-3,5 phénylthio]-2,2 propane

Bis/-(thiazole-5 carboxy)-4 méthyl-3 tertibutyl-5 phénylthio]-2,2 propane

40 Bis/-(thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio]-2,2 propane

71 14113

3


2134810

Bis[(thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phényl-
thio]-1,1 éthane

Bis[(thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phényl-
thio]-2,2 pentane

REVENDICATIONS

1°. Produits industriels constitués par les composés définis par la formule générale I suivante :



10

dans laquelle R' représente un reste alcoyle léger ou un atome d'hydrogène ;

R'' représente un reste méthyle ou éthyle ;

R''' représente un reste tertioamyle ou tertibutyle ;

15 R''' représente un reste alcoyle léger.

2°. Produit industriel conforme à la première revendication constitué par le Bis[(thiazole-5 carboxy)-4 ditertibutyl-3,5 phénylthio]-2,2 propane

3°. Produits industriels conformes à la première revendication

20 constitués par les composés suivants :
Bis[(thiazole-5 carboxy)-4 ditertibutyl-3,5 phénylthio]-1,1 propane

Bis[(thiazole-5 carboxy)-4 ditertibutyl-3,5 phénylthio]-1,1 éthane

25 Bis[(thiazole-5 carboxy)-4 ditertibutyl-3,5 phénylthio]-2,2 butane

Bis[(thiazole-5 carboxy)-4 ditertibutyl-3,5 phénylthio]-2,2 hexane

Bis[(thiazole-5 carboxy)-4 ditertioamyl-3,5 phénylthio]-2,2 propane

30 Bis[(thiazole-5 carboxy)-4 méthyl-3 tertibutyl-5 phénylthio]-2,2 propane

Bis[(thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio]-2,2 propane


35 Bis[(thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio]-1,1 éthane

Bis[(thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio]-2,2 pentane

4°. Procédé de fabrication consistant dans l'action d'un

40 halogénure ou d'un anhydride dérivés de l'acide thiazole-5

carboxylique sur un bis(hydroxy-4 phénylthio)alcane défini par la formule générale II suivante :



10 dans laquelle R', R'', R''' et R'''' sont comme il est dit dans la première revendication.

5°. Procédé conforme à la revendication 4 caractérisé par la présence dans le milieu réactionnel d'une base minérale ou d'une amine tertiaire ou d'un hétérocycle azoté tertiaire.

15 6°. Procédé conforme à la revendication 4 caractérisé par l'emploi d'un dérivé O-métallique du bis(hydroxy-4 phénylthio)alcane de formule II.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.